



## LEPSTYR-WG 231

Mortier adhésif pour fixer les panneaux en laine minérale dans un système de garage

<b>Domaines d'application:</b>	Mortier pour coller les panneaux lamellés en laine minérale pour murs extérieurs. Peut être appliqué sur les planchers à l'état brut, à savoir en béton, céramiques, mixtes ou autres ainsi qu'avec un enduit de ciment-chaux. Il fait partie des systèmes d'isolation TURBO-WG
<b>Caractéristiques:</b>	Hydrofuge Résistant au gel À fort coefficient d'adhérence Perméable à la vapeur Facile à utiliser
<b>Base du matériau:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciment Portland</li> <li>• Agrégat de quartz</li> <li>• Excipients minéraux</li> <li>• Additifs de haute performance</li> </ul>
<b>Mise en œuvre:</b>	
<b>Conditions de mise en œuvre:</b>	Utiliser à une température entre +5°C et +25°C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit. Procéder au collage des panneaux, une fois la période d'affaissement, de retrait et de séchage terminée.
<b>Support:</b>	Les subjectiles doivent être nettoyés et convenablement préparés. Coller les panneaux en laine qui répondent aux exigences particulières
<b>Types de substrats:</b>	<b>Bétons, bétons armés:</b> Apprêter avec GRUNTOLIT-W 301 <b>Bétons présentant des surfaces extrêmement lisses:</b> apprêter au moyen de GRUNTOBET 310 <b>Briques et blocs creux céramiques:</b> Apprêter avec GRUNTOLIT-W 301 <b>Enduit de ciment-chaux:</b> Apprêter avec GRUNTOLIT-W 301
<b>Préparation:</b>	Travailler le mélange sec avec de l'eau, dans la proportion de 6,0l sur 25kg de mortier. Verser petit à petit dans le récipient contenant l'eau, en mélangeant avec un mélangeur à faible vitesse jusqu'à obtenir une pâte homogène, sans grains. Laisser mûrir pendant 5 minutes, puis mélanger soigneusement de nouveau. Si nécessaire, selon les conditions, corriger doucement le volume d'eau ajoutée. Ne pas mélanger un mortier durci avec de l'eau ou avec du matériau frais.
<b>Avvertissements:</b>	Durant les travaux et le séchage, protéger du gel, des précipitations, du séchage trop rapide. Poser les panneaux en alternance en les mettant justement à côté des panneaux déjà collés
<b>Stockage:</b>	12 mois au maximum Dans les endroits secs et dans l'emballage d'usine intact.

### Données techniques

#### Consommation

environ 5-6 kg/m<sup>2</sup>



## LEPSTYR-WG 231

Mortier adhésif pour fixer les panneaux en laine minérale dans un système de garage

### Données techniques

Adhérence au béton	≥ 0,3 MPa
Adhérence à la laine minérale	≥ 0,08 MPa

**Remarques générales:** Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.